



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

SUBERCONFORT DRY MASTIC



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Mastice secco, formulato a base di cemento, granulato di sughero naturale e fibra di vetro, che fornisce una correzione termica ed acustica alle superfici.

APPLICAZIONI

Raccomandato per:

- Correzione termica sulle pareti che dimostra la mancanza di isolamento.
- Risolve i problemi di muffa, funghi e condensa causati da difetti termici.
- Miglioramento acustico al rumore di impatto.
- Piastrellatura e giunzione di superfici interne.
- Stuccatura e levigatura di supporti con irregolarità (Stucco, ...).

PROPRIETA

- Prodotto traspirante, che evita la condensazione, permeabile al vapore acqueo, facile da applicare.

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, BA13, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, lamiera ondulata, polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), malta monostrato, PVC, vetro, gres, mosaico.
- Vernice e rivestimenti in buone condizioni e con una buona adesione al supporto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di tracce di polvere e completamente asciutto.
- Pulire i supporti sfusi (vernici mal incollate, muffe, schiuma...).
- Sulle superfici polverose o sabbiose, procedere a una spazzolatura preliminare e applicare Suber-Fix.
- In caso di crepe, allargare la fessura prima, rimuovere la polvere e applicare Suber Fix. Utilizzare il Mortaio per riparare preventivamente le aree con danni maggiori..

MANUALE DI ISTRUZIONI

- **Miscela:** aggiungere acqua, per ogni sacchetto di 8 kg si aggiungono 7 L d'acqua. Mescolare bene il prodotto con una frusta industriale a basso regime per 3 - 5 minuti fino ad ottenere una pasta omogenea.
- **Applicazione:** prima dell'applicazione, inumidire leggermente il supporto e quindi applicare lo spessore necessario (2 - 3 mm per strato).
- **Asciugatura:** Lasciare asciugare tra gli strati per almeno 1 - 2 ore a 20 °C (variabile in base allo spessore e all'umidità).
- **Finitura:** Può essere verniciato (vernici in soluzione acquosa), verniciato, placcato o lasciato come viene applicato.

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 e 45 °C.
- Non applicare in caso di rischio di gelo, esposizione diretta al sole, vento forte o pioggia.
- Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'applicazione.

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Impedire che il prodotto si attacchi e si asciughi sulle pareti del contenitore. La formazione di grumi causerebbe intasamenti della pistola e renderebbe l'applicazione difficile. In caso contrario, utilizzare un solvente per ammorbidire il materiale e utilizzare metodi meccanici per la sua rimozione.
- Per lo smaltimento dei detriti, applicare le normative locali e nazionali. Non raccomandare come finitura finale all'esterno, può essere utilizzato come strato di base o in strati intermedi.

Non raccomandare come finitura finale all'esterno, può essere utilizzato come strato di base o in strati intermedi..

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere **conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità. Una volta aperto, consumare in 15-20 giorni.

COPERTURA CONSIGLIATA

- 0,55 kg/m² / mm.

PRESENTAZIONE

- Sacchi di rafia da **8 kg** (16L approxi.)

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Colore:** marrone
- **Aspetto:** Polvere
- **Densità:** 0,50 kg/L $\pm$ 8%
- **Temperatura di autoaccensione:** 26°C

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

