



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

SUBER-OXIDE

PRIMARIO ANTICORROSIVO A BASE D'ACQUA



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Primer a base d'acqua che offre una durata eccezionale e protezione dei metalli. Combina tre funzioni chiave in un unico prodotto:

- Diretto sulla ruggine: formulato con neutralizzanti della ruggine, che consente l'applicazione su superfici metalliche già arrugginite.
- Anticorrosione: contiene agenti anticorrosivi per prevenire l'ossidazione (ruggine improvvisa) durante l'applicazione e proteggere il metallo nel tempo sotto esposizione all'esterno.
- Facile da applicare e a basso odore: semplifica il processo di verniciatura riducendo al minimo gli odori sgradevoli.

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Protezione delle superfici metalliche

PROPRIETA

- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Protezione efficace contro la corrosione
- Alta aderenza
- Finitura elastica, elastica.

SUPPORTI

- Qualsiasi tipo di superficie metallica (ferro, acciaio, zincato, metalli leggeri, ecc.)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Per i **nuovi supporti metallici**:
 - Sgrassare l'intera superficie.
 - Il supporto deve essere privo di sporcizia.
 - Verificare la stabilità del supporto e, se necessario, rimuovere la vecchia vernice non aderente.
 - Assicurarsi che la superficie non sia bagnata, deve essere completamente asciutta.
- Per la **zincatura** e i **metalli leggeri**:
 - Sgrassare perfettamente e verificare l'aderenza.
 - Devono essere applicati almeno due strati di primer.
- Per i **vecchi supporti** (ristrutturazioni):
 - Sgrassare la superficie e rimuovere completamente le vecchie vernici non incollate. Se sono in buone condizioni, è necessario verificare la solidità e l'ancoraggio di questi, per evitare incompatibilità.
 - Il supporto deve essere asciutto, privo di sporco, muffa e macchie di umidità.
 - Il prodotto può essere applicato direttamente sulla ruggine, a condizione che il supporto sia in buone condizioni. Se avete pezzi di ricambio o se la superficie arrugginita si è scheggiata, le parti mal attaccate devono essere pulite con una spazzola metallica o meccanicamente.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- **Miscelazione:** Rimuovere il contenuto dalla confezione per omogeneizzare il prodotto.
- **Applicazione:** Applicare il prodotto sul supporto completamente asciutto. È consigliabile applicare almeno due mani, in modo uniforme evitando possibili stacchi.
- **Strumenti:** Può essere applicato con pennello, rullo, pistola, airless.

COPERTURA CONSIGLIATA

- 0,15 L/m²

CONSIGLI D'USO

- Température d'application entre **5 - 35 °C**.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie.

PRESENTAZIONE

- Secchi da **2,5 L**.
- Secchi da **15 L**.

STOCKAGE

Il materiale deve essere **conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2** anni dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto:** Satinado
- **Colore:** bianco, (UNE EN ISO 11664-4)
- **Densità:** 1,05 0,05 kg/l - Standard: UNE EN ISO 2811-1
- **Viscosità:** 30 000 5 000 cps. - Norma: Brookfield
- **Tempo di asciugatura*:** 2-3 ore
- **Riverniciato**:** 4 - 6 ore
- **COV's 2010:** Valore limite dell'UE Cat. A/i 140 g/l contiene un massimo di: 20 g/l VOC

*In condizioni ambientali normali (20°C e 60% RH).

**I tempi di asciugatura e ritocco raccomandati si riferiscono all'applicazione del prodotto in condizioni ambientali normali.

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Evitare l'inalazione di vapore.
- Utilizzare protezioni personali come occhiali, maschere... ecc.
- Non essere scaricati nelle fogne.

REGOLAMENTI

Colore: UN EN ISO 11664-4
Densità: UNE EN ISO 2811-1
Viscosità: Brookfield

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

