



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

NOVOSUBER DRY SUGHERO NATURALE PROIETTATO - STRATO SPESSO



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Rivestimento monocomponente formulato a base di granuli di sughero naturale con resine disidratate, senza solventi né additivi chimici. Applicabile sia per:

- Interni: Thermo-interni,
- Facciate: Thermo-facciate,
- Tetti: Thermo-Tetti,

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Decorazione e regolarizzazione dei supporti.
- Correzione termica.
- Evita il degrado delle facciate.
- Miglioramento del suono.
- Impermeabilizzazione (con applicazione aggiuntiva di 1,5-2,0L/m2 di Termocoperte)

PROPRIETA

- Non tossico
- Traspirante
- Eccellente adesione su un'ampia gamma di substrati
- Biodegradabile
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Flessibile
- Sostenibilità a lungo termine
- Facile da trasportare

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, BA13, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, lamiera ondulata, polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), malta monostrato, PVC, vetro, gres, mosaico.
- Vernice e rivestimenti in buone condizioni e con una buona adesione al supporto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di tracce di polvere e completamente asciutto.
- Pulire i supporti sfusi (vernici mal incollate, muffe, schiuma...).
- Trattare i possibili difetti con Mastic termico (Suberconfort dry).
- Applicare Suber-Fix su superfici polverose o troppo assorbenti.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- **Miscela:**
 - Aggiungere 7 L (5%) di acqua per ogni bustina da 15 L di Novosuber Dry.
 - Mescolare accuratamente con un miscelatore industriale ad alta velocità per 3-5 minuti, fino a ottenere una pasta omogenea.
- **Equipaggiamento:** utilizzare un compressore d'aria con una portata minima di 250 L/min e una pistola Suberlev dotata di ugello da 7,00 a 8,00 mm, o macchine per spruzzatura Suberlev.
- **Applicazione:** Spruzzare a una distanza di 40-60 cm dalla superficie, tenendo la pistola perpendicolarmente al substrato. Può essere applicato in uno o più strati, ogni strato non superiore a 10 mm.
- **Essiccazione:** Lasciare asciugare per almeno 12 ore a 20 °C (il tempo può variare in funzione dello spessore, dell'umidità e dell'assorbimento del substrato).
- **Finitura:** il prodotto finito può essere rivestito con piastrelle, levigato, schiumato, reso, riempito o verniciato.

Consumo di vernice raccomandato:

- **Coperture termiche:** da 1,5 a 2,0 L/m²
- **Termo-facciate:** 0,5 L/m²
- **Termico-interno:** 0,35 L/m²

COPERTURA CONSIGLIATA

- **Spessore:** da 5 a 15 mm
- **Rendimento:** Una borsa da 15 L copre:
 - **1 m²** ad uno spessore di 15 mm (prodotto finito).
 - **3 m² a 5 mm** di spessore (prodotto finito).

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 - 45 °C
- Non applicare con rischio di gelo, impatto solare diretto, vento forte o pioggia
- Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'applicazione

PRESENTAZIONE

- Una borsa da **15L**

STOCKAGE

- Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto:** Polvere
- **Colore:** Sughero naturale
- **Granulometria:** 0,8 - 1,0 mm
- **Conducibilità termica:** 0,052 W/m.K - Norma: EN 12667
- **Test di flusso di calore:** Calo significativo: 69,15%
- **Permeabilità al vapore:** Classe I - Standard/ EN 1062 -3
- **Aderenza sul calcestruzzo:** 0,9 MPa
- **Aderenza su metallo:** 1,3 MPa
- **Resistenza al fuoco:** ignifugo

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Impedire che il prodotto si attacchi e si asciughi sulle pareti del contenitore. La formazione di grumi causerebbe intasamenti della pistola e renderebbe l'applicazione difficile.

REGOLAMENTI

Conducibilità termica: EN 12667
Permeabilità al vapore: EN 1062 -3

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

