



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

MEMBRANA PU PRIMER



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Primer P.U. monocomponente a base d'acqua, come ponte di ancoraggio applicato prima alla membrana di poliuretano alifatico a base d'acqua di SUBERLEV.

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Primer e legante specifici per la membrana in poliuretano di Suberlev.

PROPRIETA

- Excellente adhérence
- Haute résistance à l'hydrolyse
- Forte résistance aux alcalis
- Non collant
- Imperméable
- Conforme aux normes d'étanchéité
- Rendement durable

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, cartoncino di gesso, fibrocimento, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, argilla cotta, sughero spruzzato, piastrelle, tela di asfalto, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Per i **nuovi supporti** in **calcestruzzo** o **cemento**:
 - Attendere il tempo di presa del materiale (minimo 28 giorni).
 - Il supporto deve essere privo di sporcizia.
 - In caso di superfici lucidate, levigare per aprire i pori.
 - Assicurarsi che la superficie non sia coperta di umidità.
- Per i **vecchi supporti** (Ristrutturazioni):
 - Eliminare completamente le vecchie pitture mal incollate, e se sono in buone condizioni, controllare la solidità e l'ancoraggio di quest'ultima, per evitare incompatibilità.
 - Il supporto deve essere asciutto, privo di sporco, muffa e macchie di umidità. Inoltre non deve avere crepe o fessure, se questo è il caso, questi devono essere sigillati con mastice esterno.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Miscelazione: mescolare il contenuto della confezione per omogeneizzare.
- Applicazione: Applicare il prodotto sul supporto. In caso di superfici ad alto assorbimento, diluire aggiungendo 20 - 30% d'acqua.
- Tempo di asciugatura: Dopo l'asciugatura completa, applicare la membrana in poliuretano Suberlev.

COPERTURA CONSIGLIATA

- 5 - 8 m²/L (varia a seconda dell'assorbimento del supporto).
- Le proprietà del prodotto sono pienamente raggiunte dopo 72 ore.²

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 - 35 °C.
- Non applicare con rischio di pioggia.

PRESENTAZIONE

- Secchi da 750 L
- Secchi da 4 L.
- Secchi da 15 L.

STOCKAGE

Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto:** liscio, grigio
- **Colore:** trasparente
- **Densità:** $1,05 \pm 0,05$ kg/L
- **Riverniciato*:** 6 - 8 ore
- **Diluyente:** acqua (diluire solo sulle superfici assorbenti)
- **Aderenza media:** 2,8 MPa - Standard: UNE - EN 1542:2000
- **Permeabilità all'acqua:** W3: $0,04 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$ - Standard: UNE-EN 1062-3
- **Durezza della pellicola:** 70 (Shore A)
- **Tempo di asciugatura*:** 6 - 8 horas - Norma: UNE-EN ISO 354

*In condizioni ambientali normali (20°C e 60% di umidità relativa).

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua pulita e abbondante.
- Non essere scaricati nelle fognature o in installazioni non conformi.

REGOLAMENTI

Certificato di assorbimento acustico: ISO 354:2023
Certificato da AIDICO secondo la norma di adesione EN 1542 e secondo la norma di impermeabilità EN 1062

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

