



Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

## HARZ ZUR VERDICHTUNG AGGREGATE



### Technisches Daten blatt

#### BESCHREIBUNG

Es handelt sich um ein Methacrylharz in wässriger Dispersion zur Verdichtung von Zuschlagstoffen, die normalerweise im Gartenbau verwendet werden.

#### ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Ausarbeitung und Bau von Pflastersteinen in Gärten, Gehwegen, um Bäume, Schwimmbäder, Freizeitbereiche etc.
- Schaffen von durchlässigen und weichen Böden.

#### EIGENSCHAFTEN

- Dämpft das Aufprallgeräusch.
- Äusserlich sehr widerstandsfähig.
- Ermöglicht die freie Ausdehnung und Kontraktion des Materials aufgrund seiner Flexibilität.
- Es vergilbt nicht.
- Regenwasser durchlassen.

## GEEIGNETE SUBSTRATE

- Beton, Zement, Gips, Gipskarton, Faserzement, Holz, verzinkter Stahl, Mörtel, keramischer Ziegel, Naturstein, gebrannter Lehm, Korkschröt, Fliesen, Asphaltware usw.

## ANWENDUNGS METHODE

Auf der Landfläche:

- Verdichten der Pflanzenoberfläche.
- Vor dem Auftragen des Produkts mit dem Aggregat eine Grasschutzfolie (Geotextil) anbringen.
- Das Produkt und die Zuschlagstoffe werden in einem Betonmischer oder einem geeigneten Behälter mit Mischer geknetet, um sicherzustellen, dass alle Zuschlagstoffe imprägniert sind.
- Sobald alles vermischt ist, wird es gegossen und verdichtet.
- Für ein besseres Finish können Sie Passable Varnis über die gegossene Mischung sprühen.

## EMPFOHLENER VERBRAUCH

- **6 bis 8 L** Harz pro 100 - 125 kg Zuschlagstoffe. Je nach Granulometrie des Zuschlagstoffs und seiner Absorption wird empfohlen, vorherige Tests durchzuführen.

## VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 °C.
- Nicht bei Gefahr von Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit in kalten Zeiten, wie z. B. Tau in den späten Nachmittagsstunden auftragen.
- Nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Es wird empfohlen, hohe Korngrößen zu verwenden.
- Es ist nicht ratsam, das Produkt zu verdünnen, da die Haftung reduziert werden kann.

## PRÄSENTATION

- 4 L Eimer.
- 15 L Eimer.

## LAGERUNG

Das Produkt kühl bei **5–45 °C**, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, lagern. Unter diesen Bedingungen ist es bis zu **2 Jahre ab** Herstellungsdatum in der original verschlossenen Verpackung, vor Feuchtigkeit geschützt, haltbar.

## SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

- **Aussehen:** Matt
- **Farbe:** transparent, farblos
- **Relative Dichte (25°C):** 1,01 g/m<sup>3</sup>
- **Viskosität (25°C):** 6 000 - 6 500 cp
- **Wasserdurchlässigkeit:** Ausgezeichnet
- **Minimale Filmbildungstemperatur:** + 5 °C
- **Hitzebeständigkeit:** bis 80 °C ohne Verwitterung
- **Kältebeständig:** bis -20 °C, nach dem Trocknen

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Von Kindern fernhalten.
- Vermeiden Sie, dass das Produkt mit der Haut und den Augen in Berührung kommt, bei Kontakt waschen Sie es mit sauberem und reichlich Wasser.
- Es wird empfohlen, eine Brille und Handschuhe zu tragen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen.
- Nach einer Pause oder am Ende der Anwendung waschen.

## HINWEIS

**Die SUBERLEV Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.**

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, in jedem Einzelfall praktische Tests und ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.

