

Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

SUGHERO NATURALE PROIETTATO MAGRO

PER FACCIATE E INTERNI



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Rivestimento monocomponente formulato a base di granuli di sughero naturale espanso, resine, senza solventi e coloranti inorganici ad alta stabilità all'esterno.

APPLICAZIONI

Raccomandato per:

- Eliminazione dell'umidità capillare sulle basi interne.
- Arredamento e facciate.
- Correzione termica senza giunture, evitando ponti termici.
- Miglioramento acustico interno:
 - o Riduzione dell'eco e del riverbero.
 - Attenuazione del rumore durante l'impatto.
 - Assorbimento del rumore aereo.

PROPRIETA

- Traspirante, previene la condensa.
- Superficie antiscivolo.
- Resistenza del traffico pedonale.
- · Resistenza agli agenti atmosferici.
- Elasticità per evitare crepe di restringimento.
- Lunga durata.
- Lavabile.

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, BA13, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, lamiera ondulata, polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), malta monostrato, PVC, vetro, gres, mosaico.
- Vernice e rivestimenti in buone condizioni e con una buona adesione al supporto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di tracce di polvere e completamente asciutto.
- Pulire i supporti sfusi (vernici mal incollate, muffe, schiuma...).
- Trattare i possibili difetti con Thermal Mastic.
- Applicare Suber-Fix su superfici polverose o troppo assorbenti.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Miscelazione: Mescolare bene il prodotto con una frusta di qualità industriale ad alto regime per 3 - 5 minuti fino a ottenere una pasta omogenea (se necessario è possibile aggiungere fino a 200 ml di acqua pulita).
- **Applicazione**: utilizzare un compressore d'aria con portata minima di 250 L/min e una pistola a spruzzo Suberlev con ugello da 5,50 mm, o macchine per la proiezione Suberlev.
- **Tecnica di proiezione**: Proiettare a una distanza di 40 60 cm dal supporto, perpendicolarmente ad esso, in due o più strati.
- **Tempo di asciugatura**: lasciare asciugare tra i pannolini per almeno 4 6 ore a 20 °C (variabile in base allo spessore e all'umidità).
- **Finitura**: Potete levigare, cardare, verniciare, dipingere, spalmare o lasciare come applicato.

COPERTURA CONSIGLIATA

- 2 kg/m² (due o più strati).
- 7-11 m² per confezione da 16 L (due o più strati).
- 1 kg di prodotto equivale a uno spessore di 1,15 mm/m² (uno strato).

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 e 45 °C.
- Non applicare in caso di rischio di gelo, esposizione diretta al sole, vento forte o pioggia.
- Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'applicazione.

PRESENTAZIONE

- **Bidoni** in polipropilene da **12 kg** (16 L 8%, a seconda del colore). Pallet da 396 kg (33 bidoni).
- Gamma di **27 colori*** e base naturale, vedi la Carta dei Colori di SUBERLEV, sotto consultazione tecnica.
- * Il colore finale può variare leggermente a seconda dei lotti di produzione. Ciò è dovuto al fatto che il sughero è una materia prima naturale e i suoi diversi gradi di assorbimento o umidità possono influenzare il colore finale. Si consiglia pertanto di utilizzare una posizione di produzione per ogni cantiere.

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere **conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità. Una volta aperto, consumare in 15-20 giorni.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- Stato fisico a 20°C: Pasta
- **Granulometria:** 0,1 0,4 mm.
- **Densità:** 0,80 kg/L ± 8%
- **Dilatazione consentita:** 25 46% dello spessore
- Conducibilità termica: 0,059 W/m.K Norma: EN 12667
- Test di flusso di calore: Calo significativo: 69,15%
- ermeabilità al vapore acqueo: Classe I Standard/ EN 1504-2
- **Permeabilità all'acqua:** $0.05 \text{ kg/(m}^2 \text{ h}^{0.5}) < 0.1 \text{ kg/(m}^2 \text{.h}^{0.5})$ Standard: UNE-EN 1062-3
- Aderenza a trazione diretta: 0,9 MPa Standard: UNE-EN 1542
- Classe di assorbimento acustico: Tipo E Standard: UNE-EN ISO 354
- Resistenza allo scivolamento: Classe 3 (adatto a tutte le superfici) -
- Standard: UNE-ENV 12633
- Invecchiamento artificiale (3000 cicli): nessun cambiamento di aspetto, nessun graffio, nessuna esfoliazione, nessuna ampolla, nessuna perdita di aderenza. Norma: UNE-EN ISO 11507
- Resistenza al fuoco: Euroclasse B s1 d0 Standard: UNE-EN 13501 1+A1
- Conformità CE contrassegnata: Ottenuto Standard: UNE-EN 1504-2

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Impedire che il prodotto si attacchi e si asciughi sulle pareti del contenitore. La formazione di grumi causerebbe intasamenti della pistola e renderebbe l'applicazione difficile.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.
- La base naturale CP-14 non è raccomandata come finitura finale all'esterno, può essere utilizzata come strato di base o strati intermedi.

REGLEMENT

Conducibilità termica: EN 12667

Permeabilità al vapore acqueo: EN 1504-2 Permeabilità all'acqua: UNE-EN 1062-3 Aderenza a trazione diretta: UNE-EN 1542

Classe di assorbimento acustico: UNE-EN ISO 354 Resistenza allo scivolamento: UNE-ENV 12633

Invecchiamento artificiale (3000 cicli): UNE-EN ISO 11507

Resistenza al fuoco: UNE-EN 13501 1+A1 Conformità CE contrassegnata: UNE-EN 1504-2

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.



