



Transformez votre projet avec Suberlev de Falconstema, une innovation en isolation thermique et acoustique.

## MEMBRANE ACRYLIQUE ELASTIQUE PURE D'ETANCHEITE



### Fiche Technique

#### DESCRIPTION

Membrane liquide imperméable et élastique, monocomposante acrylique à base d'eau.

#### APPLICATIONS

Recommandé pour :

- **Imperméabilisation** de tous types de supports : toits, toitures, toile d'asphalte, mousse rigide polyuréthane, liège projeté, béton; ainsi que sur les supports habituels de chantier préalablement apprêts

#### PROPRIÉTÉS

- Haute résistance à l'hydrolyse
- Haute résistance aux alcalis
- Surface praticable à pied (appliquer le vernis Suberlev pour enlever la colle)
- Finition satinée
- Élastique
- Étanche
- Conforme aux normes d'étanchéité
- Durable

## SUPPORTS

- Béton, ciment, plâtre, carton de gypse, fibrociment, bois, acier galvanisé, mortier, brique céramique, pierre naturelle, argile cuite, liège projeté, carrelage, toile d'asphalte, etc.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Pour les **nouveaux supports** en **béton** ou en **ciment** :
  - Attendre le temps de prise du matériau (28 jours minimum).
  - Le support doit être exempt de toute saleté.
  - En cas de surfaces polies, poncer pour ouvrir les pores.
  - Toujours appliquer le **fixateur Suberlev**.
- Pour les **vieux supports** (réaménagements) :
  - Éliminer complètement les vieilles peintures mal collées, et si elles sont en bon état, vérifier la solidité et l'ancrage de celle-ci, pour éviter des incompatibilités.
  - Le support doit être sec, exempt de salissures, moisissures et taches d'humidité. Ne doit pas non plus avoir des crevasses ou des fissures, si c'est le cas, celles-ci doivent être scellés avec du **Mastic extérieur**.
  - Toujours appliquer l'**Apprêt à membrane P.U. de Suberlev**.

## MODE D'EMPLOI

- **Mélange** : Retirer le contenu de l'emballage pour homogénéiser le produit.
- **Application** : Appliquer une couche de fixateur **Suberlev** et laisser sécher entre 6 à 8 heures.
- **Couches** : Appliquer une couche de **Membrane acrylique Suberlev** à la brosse, rouleau, airless, pistolet aérographe ou équipement basse pression. Pour renforcer la membrane, un **maillage de fibre de verre** intermédiaire peut être disposé avec la peinture encore humide, en superposant les joints de 10 à 15 cm.
- **Temps de séchage** : Laisser sécher 8 - 12 heures entre les couches jusqu'à ce que l'application soit un totale de 1,5 L/m<sup>2</sup> - 2 L/m<sup>2</sup>.

## RECOMMANDATION D'UTILISATION

- Température d'application entre 5 - 35 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie.

## CONSOMMATION RECOMMANDÉE

- 0,75 l/m<sup>2</sup> en façades
- 1,2 - 1,8 l/m<sup>2</sup> en terrasse

## FORMAT DE VENTE

- Seaux de 4 L.
- Seaux de 15 L.

## STOCKAGE

Le matériau doit être **stocké** dans un **endroit frais**, à une température comprise entre **5 et 45 °C**, en **évitant l'exposition directe au soleil. Jusqu'à 2 ans** à partir de la date de fabrication, dans le récipient d'origine scellé et protégé de l'humidité. Une fois ouvert, consommer dans les 15 jours.

## SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

- **Aspect** : Satinée
- **Couleur** : Transparente
- **Diluant** : Eau
- **Allongement par rupture** : 800%
- **Perméabilité à l'eau liquide** : W3 : 0,04 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0.5</sup>) – Norme : UNE-EN 1062-3
- **Dureté du film** : 70 (Shore A)
- **Temps de séchage\*** : 4 à 8 heures
- **Temps pour le transit de personnes** : 48 heures
- **Garantie** : **5 ans\*\***

\*Dans des conditions ambiantes normales (20°C et 60% HR).

\*\*Suivre les recommandations de la prescription.

## PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
- Éviter que le produit entre en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver à l'eau propre et abondante.
- Ne pas être déversé dans les égouts ou dans des installations non conformes.

## REGLEMENT

Perméabilité à l'eau liquide : UNE-EN 1062-3

## REMARQUE

**Les produits SUBERLEV doivent être appliqués par des poseurs agréés par le fabricant.**

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience pratique et des tests en laboratoire. Étant donné la grande variété de matériaux de construction disponibles et les nombreuses méthodes d'application hors de notre contrôle, il est essentiel de réaliser des tests pratiques et des vérifications suffisantes dans chaque cas pour garantir la compatibilité du produit avec chaque application spécifique.

