



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

VERNICE PRATICABILE



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Vernice a base di resine silossani, caratterizzata da elevata resistenza all'acqua.

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Proteggere i rivestimenti verticali dall'usura.
- Proteggere i rivestimenti orizzontali dall'usura e effetto antipolvere.
- Finitura del Microcimento, sia interni che esterni.
- Conferisce una maggiore praticità al sughero naturale proiettato, come ad altre superfici.
- Fornisce una maggiore durezza ed elasticità alla finitura di Thermo-Toitures Shield.
- Protegge le superfici dai raggi ultravioletti.

PROPRIETA

- Non ingiallisce
- Massima aderenza
- Elevata resistenza all'idrolisi
- Elevata resistenza agli alcali
- Assenza di tack
- Impermeabile
- Conforme agli standard di tenuta
- Lunga durata
- Resistenza agli attacchi chimici dei liquidi.

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, cartone di gesso, fibrocimento, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, argilla cotta, sughero spruzzato, piastrelle, tessuto di asfalto... Ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Per le **nuove superfici** in calcestruzzo, cemento, paramento, pietra:
 - Attendere il tempo di presa del materiale (minimo 28 giorni).
 - Il supporto deve essere privo di sporcizia.
 - In caso di superfici lucidate, è necessario levigare per aprire i pori.
 - Verificare che non vi sia umidità nel supporto da trattare.
- Per le **vecchie superfici** (ristrutturazioni):
 - Eliminare completamente le vecchie pitture mal incollate, e se sono in buone condizioni, verificare la solidità e l'ancoraggio di quest'ultima, per evitare incompatibilità.
 - Il supporto deve essere asciutto, privo di sporco, muffa e macchie di umidità. Non deve avere crevaccine o fessure. Se necessario, mettere il mastice esterno.
 - Verificare che non vi sia umidità nascosta nella superficie da trattare.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Una volta preparato il supporto, applicare direttamente il prodotto non diluito.
- Applicare con pennello, rullo, pistola, airless, evitando possibili stacchi e distribuire in modo uniforme su tutto il supporto da trattare.
- Sulle superfici non assorbenti, applicare il prodotto non diluito.
- Sulle superfici assorbenti, diluire il 20 - 30% di acqua pulita.
- Il numero di strati dipende dalla porosità del supporto, più spesso due strati consecutivi senza lasciare asciugare completamente il primo strato

COPERTURA CONSIGLIATA

- **0,15-0,30 L/m²** (varia a seconda delle esigenze di ogni caso e della superficie)

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 - 35 °C
- Non applicare con rischio di pioggia.

PRESENTAZIONE

- Secchi da **4 L.**
- Secchi da **15 L.**

STOCKAGE

Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

- **Aspetto:** Satinado
- **Colore:** trasparente, incolore
- **Densità:** $1,05 \pm 0,05$ kg/L
- **Diluente:** acqua
- **Riverniciato*:** 10-14 ore
- **Aderenza media:** 2,80 MPa - Standard: UNE-EN 1542: 2000
- **Permeabilità all'acqua liquida:** W3: $0,04 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$ - Norma: UNE-EN 1062-3
- **Durezza della pellicola:** 70 (Shore A)
- **Tempo di asciugatura**:** 4 - 8 ore
- **Caratteristiche fisiche totali:** 72 ore

*In condizioni ambientali normali (20°C e 60% di umidità relativa).

**In condizioni ambientali di 20 BC e 60% HR

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non essere scaricati nelle fogne.

REGOLAMENTO

Adesione media: UNE-EN 1542: 2000

Permeabilità all'acqua liquida: UNE-EN 1062-3

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

